



AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Nalichtende borden

- Bestand tegen fijnstoffen/strooizout
- Kunnen voorzien worden van een anti-graffiti film
- Het omgevingslicht in een tunnel is voldoende om de fosfor voor langere duur te doen oplichten



Omschrijving

Fotoluminerende ofwel nalichtende borden houden bij plotseling intredende duisternis enige tijd het licht vast. Het doel van de nalichtende borden is om weggebruikers visueel te attenderen op vluchtwegen. De nalichtende borden zorgen ervoor dat de zelfredzaamheid wordt vergroot in geval van calamiteiten.

Belangrijke voordelen

- De borden zijn bestand tegen fijnstoffen/strooizout
- Het omgevingslicht in een tunnel is voldoende om de fosfor voor langere duur te doen oplichten (minimaal 60 min)

Mechanische eigenschappen

- Lichtgevend materiaal Anorganische Strontiumaluminat (100% vrij van radioactieve stoffen)
- Materiaal drager Aluminium
- Afmetingen (l x b) Standaard 800 x 400 mm
- Nalichttijd (DIN 67510) 10 min. 260 mcd/m² / 60 min. 35 mcd/m²

Kwaliteit

- Omgevingscondities -20°C tot +50°C
- Technische levensduur drager 20 jaar

Opties

- Andere afmetingen op aanvraag mogelijk
- Andere pictogrammen op aanvraag mogelijk
- Anti-graffiti film
- Boormal
- Figuratie ISO 7010 of klantspecifiek

Bel +31 (0)77 373 91 00
Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

• VRC veiligheidsrichtlijnen deel C • Landelijke Tunnelstandaard • DIN 67510 • DIN 6088

Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden